Dakar Platre

FICHE TECHNIQUE

DakarBoard HydroShield

Plaque de plâtre résistante à l'humidité — Type H2

Réf. FT-03 · Révision 01 · Novembre 2026

1. Identification du produit

Nom commercial	DakarBoard HydroShield — plaque de plâtre résistante à l'humidité, type H2
Lieu de fabrication	Zone Industrielle / APROSI, Lot E 7, Titre 10.238 R, Diamniadio / Rufisque (Sénégal)
Destination	Utilisation à l'intérieur, en particulier dans les locaux humides
Domaines d'application	Cloisons et plafonds suspendus des salles de bains, cuisines et autres locaux humides, applications décoratives, ouvrages contribuant à l'isolation acoustique et thermique (performance selon le système complet)
Composition	Sulfate de calcium hémihydraté associé à divers adjuvants

2. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Couleur	Verte
Type	H2
Taux d'absorption d'eau	≤ 10 % en poids
Absorption d'eau en surface	≤ 220 g/m²
Réaction au feu	A2-s1,d0
Conductivité thermique (λ)	0,24 W/m·K

Dimensions et poids

Épaisseur	Largeur	Longueur	Poids (kg/m²)	Bords
9,5 mm	1200 mm	2000–3000 mm	≤ 7–8	Aminci / carré
12,5 mm	1200 mm	2000–3000 mm	≤ 8–9	Aminci / carré

Charge de rupture en flexion

Épaisseur	Sens longitudinal (parallèle au bord long)	Sens transversal (parallèle au bord court)
9,5 mm	≥ 550 N	≥ 210 N
12,5 mm	≥ 550 N	≥ 210 N

DAKAR PLATRE S.A. RCCM: SN – DKR – 2021 – B – 3091 / NINEA: 008338817 2A3
e – mail: info@dakarplatre.com Tel : (+ 221) 78 715 68 68 / (+ 221) 78 719 86 86
Siège social : Zone Industriel / Aprosi Lot E 7 Titre 10.238 R Diamniadio / RUFISQUE (SÉNÉGAL)

3. Mise en œuvre

- Porter les plaques à deux personnes, en position verticale (sur chant).
- Déplacer les palettes à l'aide d'un chariot élévateur.
- Les découpes pour interrupteurs, prises et éléments similaires peuvent être réalisées au préalable au cutter.
- Lors du montage, les joints des profilés doivent être situés à 12–14 mm à l'intérieur des bords latéraux.
- Traiter les joints et les raccords avec une bande à joint et un enduit de jointoiement.
- Reprendre les parties cassées ou arrachées en plaçant un profilé à l'arrière, puis recouvrir d'enduit avec une bande à joint.
- La mise en œuvre peut varier selon le lieu d'utilisation.
- Travailler avec des équipements de protection adaptés.
- Résistante à l'humidité, cette plaque n'est pas destinée à un contact direct et permanent avec l'eau.

4. Conditionnement et stockage

- Conditionnement : 50 plaques par pile.
- Ne pas utiliser comme revêtement de sol ; la plaque ne supporte pas le poids d'une personne.
- Stocker dans un local sec, à l'abri de l'humidité et des courants d'air.

Les informations techniques relatives aux plaques de plâtre DakarBoard HydroShield (type H2) ont été préparées à partir des données disponibles à la date de révision. La mise en œuvre de ce produit relève de la responsabilité de l'utilisateur. Dakar Plâtre S.A. ne saurait être tenue responsable en cas d'utilisation incorrecte, de transport ou de stockage inappropriés, ou de toute autre erreur imputable à l'utilisateur.

Dakar Platre